

Fissativo trasparente alla Pliolite®. Particolarmente indicato per applicazione su supporti murari vecchi pitturati con pitture lavabili. Per esterno.

DESCRIZIONE

Fissativo trasparente o pigmentato alla Pliolite® a base di resine acriliche, solventi alifatici e aromatici, plastificanti. Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Particolarmente indicato per supporti già pitturati o sverniciati

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Pittura per impregnazione superficiale, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. (A1.A.O.A.2.FA)
Aspetto del Film UNI 13300	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Spessore UNI 13300	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Peso Specifico	810 \pm 10 g/l
pH	n.p.
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	12 \pm 2%
Tempo d'Essiccazione	Asciutto al tatto dopo 1h, sovraverniciabile dopo 3-4h, completamente asciutto dopo 12 h
VOC	Cat S/h: limite 750 g/l (2010).Questo prodotto contiene al massimo 750 g/l di COV

CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Trasparente
Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 8-10 mq/l
Resa per confezione	(25 l): 250 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	10% = 100 ml ogni litro di prodotto
Diluibile con	Diluente Nitro Antinebbia (IVAS)
Sovraverniciabilità	Sovraverniciabilità Compatibilità con altri prodotti: con prodotti contenenti acquaragia come diluenti, con tutte le pitture e RPAC

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Come mano di fondo per intonaci cementizi, intonaci alla calce, intonaci pitturati, cemento armato a vista, elementi in calcestruzzo prefabbricato, fibrocemento, supporti bituminosi

Preparazione dei Supporti:

Muri nuovi:

non richiedono preparazione

Muri vecchi:

tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Le pitture in fase di scrostatura o sfogliamento vanno accuratamente rimosse.

Modalità di Applicazione:

Diluire NITROFIX come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare una mano incrociando le direzioni durante l'applicazione.

NB: verificare sempre che la superficie trattata non risulti lucida, eventualmente aumentare la diluizione.

Strumenti di Applicazione:

pennello, rullo

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

25 l – 5 l – 1 l

Durata e Conservazione:


1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI





Fissativo all'acqua ad alto potere penetrante, formulato per ottenere un'alta protezione su intonaci esterni anche sfarinanti e per uniformare gli assorbimenti. Per interno ed esterno.

DESCRIZIONE

Consolidante acrilico all'acqua a base di micro emulsioni acriliche, ad altissima penetrazione e resistenza agli alcali, PRIMACRIL ha ottenuto il certificato di Idoneità Tecnica dal MA 39 di Vienna relativo al sistema "Termok8" IVAS.
Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Alta penetrazione
- Specifico per CA

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Consolidante per impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica (G.O.C.O.A.2.FA)
Aspetto del Film UNI 13300	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Spessore UNI 13300	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Peso Specifico	1020 \pm 50 g/l
pH	7-8
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	18 \pm 2%
Tempo d'Essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h
VOC	Cat A/h: limite 30 g/l (2010).Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Trasparente
Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 10-12 mq/l
Resa per confezione	(25 l): 300 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	50% = 500 ml ogni litro di prodotto
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acquosa

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati organici, pareti rasate a gesso, supporti minerali, fibrocemento, laterizi, legno, pannelli isolanti

Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere come indicato nella scheda tecnica. In caso di vecchie pitture sfogliate e in stato di avanzato degrado si consiglia di procedere con la rimozione.

Modalità di Applicazione:

Diluire PRIMACRIL come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare una mano incrociando le direzioni durante l'applicazione.

NB: verificare sempre che la superficie trattata non risulti lucida, eventualmente aumentare la diluizione.

Strumenti di Applicazione:

pennello, rullo

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

25 l – 5 l – 1 l

Durata e Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.


Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI



REAL GLOSS

Scheda Tecnica - Ed. 02/2019



Smalto lucido all'acqua, di ottima pennellabilità, dilatazione, brillantezza. Per applicazione su muratura, legno e metalli. Idoneo per ambienti che devono contenere alimenti come da certificato N° 277522. Per interno ed esterno.

DESCRIZIONE

A base di resine acriliche, pigmenti idonei, additivi, inodore, non ingiallente, di ottima aderenza su supporti difficili conferendo ottima resistenza alle abrasioni e agli agenti atmosferici. A film protetto dall'attacco di muffe e microrganismi.

Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Lucido
- Altamente lavabile
- Certificato HACCP
- Applicabile su molteplici supporti

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida, acrilica. (B4.CO.A.O.FA)
Aspetto del Film EN13300	> 80 a 60°; Lucido (> 60 gloss 60°)
Spessore EN13300	Classe A, fine (< 100 µm)
Potere Coprente EN13300	Classe 2
Abrasione a Umido EN13300	Classe 1
Peso Specifico	1220 ± 50 g/l
pH	7-8
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	48 ± 2%
Permeabilità al Vapore EN 1062	
Tempo d'Essiccazione	Sovraverniciabile dopo 12h, completamente asciutto dopo 24 h
VOC	Cat A/b: limite 100 g/l (2010).Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV

REAL GLOSS

Scheda Tecnica - Ed. 02/2019



CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Bianco e Tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Resa	Con l'applicazione di 2 mani: 6,5-7 mq/l
Resa per confezione	(15 l): 105 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	pronto uso, se necessario massimo 5% = 50 ml ogni litro di prodotto
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acquosa

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, pareti ed elementi in gesso, fibrocemento.

Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere come indicato nella scheda tecnica. In caso di vecchie pitture o supporti polverosi si consiglia l'applicazione di una mano di primer consolidante PRIMACRIL o di procedere con la rimozione qualora questo non sia sufficiente.

Legno:

Applicare una mano di Ivaspac W e carteggiare

Ferro:

Pulire accuratamente, sgrassare ed applicare una mano di antiruggine Rusty (solvente) o Primex HQ (acqua)

Lamiera zincata ed elementi plastici:

Applicare una mano di Primex HQ

Modalità di Applicazione:

Diluire REAL GLOSS come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare due mani intervallate di almeno 12 ore. Per verniciatura a pennello o rullo incrociare le direzioni durante l'applicazione per ottenere un aspetto omogeneo.

Note:

Le massime prestazioni del film si raggiungono dopo almeno 7 giorno dall'applicazione.

Strumenti di Applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

15 l - 2,5 l - 0,75 l

Durata e Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI




IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

REAL MATT



Scheda Tecnica - Ed. 02/2019



Smalto opaco all'acqua, di ottima pennellabilità, dilatazione, brillantezza. Per applicazione su muratura, legno e metalli. Idoneo per ambienti che devono contenere alimenti come da certificato N° 277522. Per interno ed esterno.

DESCRIZIONE

A base di resine acriliche, pigmenti idonei, additivi, inodore, non ingiallente, di ottima aderenza su supporti difficili conferendo ottima resistenza alle abrasioni e agli agenti atmosferici. A film protetto dall'attacco di muffe e microrganismi.

Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Opaco
- Altamente lavabile
- Certificato HACCP
- Applicabile su molteplici supporti

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, acrilica. (B4.CO.A.O.FA)
Aspetto del Film EN13300	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Spessore EN13300	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Potere Coprente EN13300	Classe 2
Abrasione a Umido EN13300	Classe 1
Peso Specifico	$1330 \pm 50 \text{ g/l}$
pH	7-8
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	$57 \pm 2\%$
Permeabilità al Vapore EN 1062	
Tempo d'Essiccazione	Sovraverniciabile dopo 12h, completamente asciutto dopo 24 h
VOC	Cat A/a: limite 30 g/l (2010).Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

REAL MATT

Scheda Tecnica - Ed. 02/2019



CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Bianco e Tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Resa	Con l'applicazione di 2 mani: 6,5-7 mq/l
Resa per confezione	(15 l): 105 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	pronto uso, se necessario massimo 5% = 50 ml ogni litro di prodotto
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acquosa

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, pareti ed elementi in gesso, fibrocemento.

Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere come indicato nella scheda tecnica. In caso di vecchie pitture o supporti polverosi si consiglia l'applicazione di una mano di primer consolidante PRIMACRIL o di procedere con la rimozione qualora questo non sia sufficiente.

Legno:

Applicare una mano di Ivaspac W e carteggiare

Ferro:

Pulire accuratamente, sgrassare ed applicare una mano di antiruggine Rusty (solvente) o Primex HQ (acqua)

Lamiera zincata ed elementi plastici:

Applicare una mano di Primex HQ

Modalità di Applicazione:

Diluire REAL MATT come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare due mani intervallate di almeno 12 ore. Per verniciatura a pennello o rullo incrociare le direzioni durante l'applicazione per ottenere un aspetto omogeneo.

Note:

Le massime prestazioni del film si raggiungono dopo almeno 7 giorno dall'applicazione.

Strumenti di Applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

0,750 l – 3 l – 15 l

Durata e Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI




IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

REAL SATIN



Scheda Tecnica - Ed. 02/2019



Smalto satinato all'acqua, di ottima pennellabilità, dilatazione, brillantezza. Per applicazione su muratura, legno e metalli. Idoneo per ambienti che devono contenere alimenti come da certificato N° 331433. Per interno ed esterno.

DESCRIZIONE

A base di resine acriliche, pigmenti idonei, additivi, inodore, non ingiallente, di ottima aderenza su supporti difficili conferendo ottima resistenza alle abrasioni a agli agenti atmosferici. A film protetto dall'attacco di muffe e microrganismi.

Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Satinato
- Altamente lavabile
- Certificato HACCP
- Applicabile su molteplici supporti

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica. (B4.C1.A.1.FA)
Aspetto del Film EN13300	25±5 a 60°; Satinato (< 10 gloss 85° > 60 gloss 60°)
Spessore EN13300	Classe A, fine (< 100 µm)
Potere Coprente EN13300	Classe 3
Abrasione a Umido EN13300	Classe 1
Peso Specifico	1370 ± 50 g/l
pH	7-8
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	58 ± 2%
Permeabilità al Vapore EN 1062	
Tempo d'Essiccazione	Sovraverniciabile dopo 12h, completamente asciutto dopo 24 h
VOC	Cat A/d: limite 130 g/l (2010).Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l di COV

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

REAL SATIN

Scheda Tecnica - Ed. 02/2019



CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Bianco e Tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Resa	Con l'applicazione di 2 mani: 6,5-7 mq/l
Resa per confezione	(15 l): 105 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	pronto uso, se necessario massimo 5% = 50 ml ogni litro di prodotto
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acquosa

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, pareti ed elementi in gesso, fibrocemento.

Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere come indicato nella scheda tecnica. In caso di vecchie pitture o supporti polverosi si consiglia l'applicazione di una mano di primer consolidante PRIMACRIL o di procedere con la rimozione qualora questo non sia sufficiente.

Legno:

Applicare una mano di Ivaspac W e carteggiare

Ferro:

Pulire accuratamente, sgrassare ed applicare una mano di antiruggine Rusty (solvente) o Primex HQ (acqua)

Lamiera zincata ed elementi plastici:

Applicare una mano di Primex HQ

Modalità di Applicazione:

Diluire REAL SATIN come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare due mani intervallate di almeno 12 ore. Per verniciatura a pennello o rullo incrociare le direzioni durante l'applicazione per ottenere un aspetto omogeneo.

Note:

Le massime prestazioni del film si raggiungono dopo almeno 7 giorno dall'applicazione.

Strumenti di Applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

0,750 l – 3 l – 15 l

Durata e Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI



IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

SUPERQUARZ PLUS



Scheda Tecnica - Ed. 02/2019



Pittura al quarzo a granulometria fine a base, di aspetto opaco vellutato ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Per esterno.

DESCRIZIONE

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzi ventilati e pigmenti inorganici resistenti alla luce. Caratterizzata da aspetto opaco, insensibile alla alcalinità del supporto. Possiede elevata resistenza agli agenti atmosferici e allo sfarinamento. Forma un film resistente all'attacco di alghe, funghi e muffe, grazie ad un'innovativa formulazione che prevede additivi a largo spettro contro tutti i più diffusi ceppi batterici e fungini, anche nelle condizioni climatiche ed ambientali più critiche. Certificata dal FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR BAUPHYSIK di Monaco.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Particolarmente fine
- Eccezionale copertura
- Previene la formazione di muffe e alghe

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica (B4.CO.A.2.FA)
Aspetto del Film UNI 1062	G3, Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Granulometria massima UNI 1062	S1, Fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Peso Specifico	$1660 \pm 50 \text{ g/l}$
pH	7-8
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	$70 \pm 2 \%$
Permeabilità al Vapore UNI 1062	
Assorbimento d'acqua UNI 1062	
Tempo d'Essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h
VOC	Cat A/c: limite 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV

SUPERQUARZ PLUS



Scheda Tecnica - Ed. 02/2019

CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Bianco e Tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Resa	Con l'applicazione di 2 mani: 3-4 mq/l
Resa per confezione	(14 l): 56 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	1°mano: 20-30% = 200-300 ml ogni litro di prodotto 2°mano: 15-20% = 150-200 ml ogni litro di prodotto
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti esenti da solventi

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, intonaci e pitture a base calce, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento.

Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli o quant'altro ne possa compromettere l'adesione

Supporti murari nuovi:

Applicare una mano di fissativo Primacril (IVAS)

Supporti murari vecchi pitturati:

asportare le pitture in fase di stacco o sfoglianti, applicare una mano di fissativo Nitrofix (IVAS)

Modalità di Applicazione:

Diluire SUPERQUARZ PLUS come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare due mani intervallate di almeno 6 ore. Per verniciatura a pennello o rullo incrociare le direzioni durante l'applicazione per ottenere un aspetto omogeneo.

Strumenti di Applicazione:

pennello, rullo, airless

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

14 l - 4 l - 1 l

Durata e Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI



IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia
Tel. +39 0541 815811 - Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

TABELLA COLORI IVAS

Numero	Nome	R	G	B
1	K A02	214	209	192
2	K A04	233	224	197
3	K A05	232	220	195
4	K A06	226	207	183
5	K A07	215	196	167
6	K A09	236	225	198
7	K A10	238	219	185
8	K A11	241	220	189
9	K A13	231	200	169
10	K A15	221	191	158
11	K A16	242	217	166
12	K A17	241	200	146
13	K A18	240	190	139
14	K A19	230	184	135
15	K A20	235	195	150
16	K A21	228	180	128
17	K A23	191	158	128
18	K A24	151	117	91
19	K A25	236	222	156
20	K A26	237	216	140
21	K A28	243	208	106
22	K A29	237	188	96
23	K A30	242	200	108
24	K A31	240	187	102
25	K A32	239	208	140
26	K A33	243	203	130
27	K A34	242	195	123
28	K A35	232	177	104
29	K A38	190	131	67
30	K A39	236	187	123
31	K A40	236	176	104
32	K A41	226	148	85
33	K A42	232	171	122
34	K A43	241	187	126
35	K A44	240	182	121
36	K A45	236	174	114
37	K A46	222	145	90
38	K A47	207	127	72
39	K A49	227	161	124
40	K A50	218	144	104
41	K A51	233	174	147
42	K A52	227	154	123
43	K A53	212	128	96
44	K A54	178	105	84
45	K A59	209	163	155
46	K A60	180	124	113
47	K A61	228	183	168
48	K A62	226	178	159
49	K A63	225	171	149
50	K A64	206	149	136

51 K A65	192	131	119
52 K A66	181	116	101
53 K A70	200	135	106
54 K A71	196	143	116
55 K A75	181	113	89
56 K A76	167	100	75
57 K A77	156	89	68
58 K A78	139	79	63
59 K A79	156	83	64
60 K A81	239	199	162
61 K A83	224	171	125
62 K A84	215	160	114
63 K A86	235	186	145
64 K A87	200	149	112
65 K A90	118	91	73
66 K A91	81	72	67
67 K B31	213	210	192
68 K B33	186	179	162
69 K B34	183	176	157
70 K B35	159	154	138
71 K B41	129	132	132
72 K B49	90	94	97
73 K C01	241	199	141
74 K C02	229	176	115
75 K C03	234	175	105
76 K C05	243	234	177
77 K C06	237	225	158
78 K C07	245	222	165
79 K C08	244	217	163
80 K C09	244	210	159
81 K C10	241	190	132
82 K C11	236	174	113
83 K C12	228	158	97
84 K C13	223	151	99
85 K C14	218	140	86
86 K C15	223	148	108
87 K C16	207	125	94
88 K C17	188	103	73
89 K C18	165	82	58
90 K C19	133	70	58
91 K C20	179	119	115
92 K C21	164	104	100
93 K C22	151	91	85
94 K C33	120	122	123
95 K C34	107	108	109
96 K C35	81	84	86
97 K C36	68	66	66
98 K C37	238	233	221
99 K C38	240	230	222
100 K C39	227	223	218
101 K C40	221	225	221
102 K C41	239	237	228
103 K C42	242	238	221
104 K C43	241	236	203

105 K C44 240 237 218
106 K C45 236 234 220
107 K C46 234 237 231
108 K C47 219 223 218
109 K D01 219 223 216
110 K D02 208 212 206
111 K D03 195 200 196
112 K D04 226 221 208
113 K D05 211 209 196
114 K D06 202 198 187
115 K D07 226 221 210
116 K D08 215 209 199
117 K D09 204 197 186
118 K D10 213 208 202
119 K D11 200 195 190
120 K D12 213 214 213
121 K D13 197 197 196
122 K D14 209 212 208
123 K D15 194 197 194
124 K D16 191 199 187
125 K D17 170 176 164
126 K D18 149 155 145
127 K D19 223 224 207
128 K D20 195 198 183
129 K D21 174 176 160
130 K D22 153 155 142
131 K D23 134 136 124
132 K D24 118 121 110
133 K D25 96 98 91
134 K D26 159 150 127
135 K D27 141 133 112
136 K D28 119 112 96
137 K D29 105 97 81
138 K D30 228 223 202
139 K D31 218 211 190
140 K D32 204 198 179
141 K D33 228 216 193
142 K D34 205 197 179
143 K D35 185 172 153
144 K D36 145 135 121
145 K D37 126 115 103
146 K D38 102 95 87
147 K D40 181 168 153
148 K D41 165 151 138
149 K D42 126 113 103
150 K D43 88 78 71
151 K D44 170 150 129
152 K D45 147 127 106
153 K D46 129 109 92
154 K D47 112 95 79
155 K D48 224 213 141
156 K D49 222 212 125
157 K D50 213 201 105
158 K D51 148 153 119

159 K D52	123	126	98
160 K E01	222	219	196
161 K E02	215	213	189
162 K E03	207	210	199
163 K E04	207	205	198
164 K E05	210	203	200
165 K E06	232	216	204
166 K E07	227	218	176
167 K E08	222	209	171
168 K E09	219	205	178
169 K E10	223	191	141
170 K E11	227	189	140
171 K E12	223	196	163
172 K E13	220	200	172
173 K E14	165	153	134
174 K E15	175	171	161
175 K E16	185	184	177
176 K E17	167	166	160
177 K E18	140	143	129
178 K E19	111	114	106
179 K E20	175	159	143
180 K E21	162	144	127
181 K E22	121	108	97
182 K E23	168	168	170
183 K E24	155	154	156
184 K E25	173	173	176
185 K E26	197	200	196
186 K E27	183	183	177
187 K E28	185	191	188
188 K E29	161	176	179
189 K E30	140	157	161
190 K E31	141	175	188
191 K E32	125	157	171
192 K E33	176	208	214
193 K E34	148	189	201
194 K E35	171	206	213
195 K E36	142	192	209
196 K E37	142	193	185
197 K E38	93	156	138
198 K E39	172	208	182
199 K E40	126	171	138
200 K E41	199	219	199
201 K E42	180	211	186
202 K E43	225	224	162
203 K E44	235	225	129
204 K E45	226	220	124
205 K E46	233	221	153
206 K E47	236	217	134
207 K E48	244	212	148
208 K E49	221	141	99
209 K E50	167	92	73
210 K E51	194	128	112
211 K E52	216	153	125
212 K E53	212	161	133

213 K E54	213	164	127
214 K E55	236	187	140
215 K E56	208	176	144
216 K E57	175	142	113
217 K E58	138	115	97
218 K E59	246	205	94
219 K E60	243	197	124
220 K E61	234	166	99
221 K E62	233	165	110
222 K E63	185	186	189
223 K F01	214	212	190
224 K F02	209	213	194
225 K F03	180	177	145
226 K F04	177	180	152
227 K F05	163	175	155
228 K F06	161	181	165
229 K F07	152	182	172
230 K F08	145	182	180
231 K F09	142	183	184
232 K F10	142	185	188
233 K F11	139	184	190
234 K F12	130	184	195
235 K F13	188	204	208
236 K F14	144	164	168
237 K F15	192	197	197
238 K F16	155	163	163
239 K F17	195	192	190
240 K F18	154	158	157
241 K F19	196	184	178
242 K F20	159	153	149
243 K F21	185	176	176
244 K F22	168	156	155
245 K F23	201	180	172
246 K F24	204	176	166
247 K F25	211	169	156
248 K F26	213	165	152
249 K F27	217	163	148
250 K F28	217	159	144
251 K F29	173	134	121
252 K F30	177	129	114
253 K F31	180	120	106
254 K F32	176	120	104
255 K F33	202	124	98
256 K F34	193	110	88
257 K F35	212	135	109
258 K F36	198	118	98
259 K F37	222	150	115
260 K F38	217	142	113
261 K F39	227	162	121
262 K F40	232	159	110
263 K F41	240	186	129
264 K F42	236	173	118
265 K F43	230	153	81
266 K F44	219	137	76

267 K F45	214	124	44
268 K F46	209	124	69
269 K F47	209	116	50
270 K F48	196	103	47
271 K F49	212	121	71
272 K F50	187	93	49
273 K F51	175	95	68
274 K F52	160	78	51
275 K F53	161	81	64
276 K F54	140	66	48
277 K F55	146	68	48
278 K F56	137	66	48
279 S 01	242	194	108
280 S 02	239	181	93
281 S 03	229	156	78
282 S 04	241	187	97
283 S 05	237	173	95
284 S 06	237	189	63
285 S 07	245	202	92
286 S 08	244	199	79
287 S 09	241	207	98
288 S 10	172	186	110
289 S 11	185	194	81
290 S 12	153	172	88
291 S 13	179	190	74
292 S 14	147	165	80
293 S 15	0	142	117
294 S 16	34	160	137
295 S 17	5	129	104
296 S 18	72	175	154
297 S 19	200	207	99
298 S 20	207	214	122
299 S 21	186	198	130
300 S 22	252	225	58
301 S 23	248	228	91
302 S 24	241	226	122
303 S 25	250	234	119
304 S 26	232	214	71
305 S 27	228	212	81
306 S 28	232	217	94
307 S 29	246	216	101
308 S 30	247	218	117
309 S 31	232	178	77
310 S 32	233	164	85
311 S 33	234	171	69
312 S 34	236	171	79
313 S 35	179	65	62
314 S 36	225	98	54
315 S 37	207	95	59
316 S 38	216	99	58
317 S 39	225	106	59
318 S 40	209	103	77
319 S 41	228	110	65
320 S 42	189	62	58

321 S 43	186	90	65
322 S 44	216	102	63
323 S 45	178	60	57
324 S 46	187	59	58
325 S 47	0	132	179
326 S 48	0	116	166
327 S 49	32	150	195
328 S 50	22	104	145
329 S 51	59	143	181
330 S 52	31	91	129
331 S 53	36	130	172
332 S 54	4	100	148
333 S 55	230	161	81
334 S 56	242	195	77
335 S 57	235	225	109
336 S 58	244	210	85